

KOLORY KONSTRUKCJI W STANDARDZIE:



### TKANINY:

Charakterystyka	Jednostka	TEXOUT	SOLTIS <sup>w96</sup>
Szer. wałka	m	1,80	2,67
Masa	g/m <sup>2</sup>	490	650
Grubość	mm	0,47	0,56
Wytrzyma. na rozciąganie	daN/5 cm	140/150	220/220
Wytrzyma. na rozdarcie	daN	10/12	25/20
Odporność ogniowa	Atest	Bs2d0	M2

## TEXOUT PRECONSTRAINT (dimout)

SP3B-9010

SP3B-1015

SPSB-ECRU

SPSB-PERL

SP3B-9006

SP3B-7016

## SOLTIS<sup>w96</sup> (blackout)

W96D-9010

W96D-1015

W96D-9006

W96D-7016